

**TOTAL**

MULTIS COMPLEX EP 2

Многоцелевая высокотемпературная смазка, с высокой стойкостью к выдавливанию, с загустителем на основе литиевого комплекса

ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцелевая смазка для средненагруженных узлов с EP свойствами

Рекомендации

- **MULTIS COMPLEX EP 2** применяется в различных областях, во всех типах рабочих условий, но, особенно, при высоких температурах там, где использование обычных литиевых смазок ограничено.
- **MULTIS COMPLEX EP 2** действительно многоцелевая смазка, разработанная для смазывания высоконагруженных подшипников скольжения, шариковых и роликовых подшипников, подшипников ступиц, карданов, шасси, а также при ударных и вибрационных нагрузках в транспорте, сельскохозяйственной и внедорожной технике.
- Подходит в качестве смазки общего назначения для промышленного оборудования, требующего смазок класса консистенции 2 по классификации NLGI.
- Высокотемпературная смазка с высокой стойкостью к выдавливанию.
- Избегать загрязнения смазки пылью или грязью при использовании.
- Предпочтительно использовать пневматические нагнетательные системы или ктриджи.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-9: L-XBEB 2
- DIN 51502: KP2P- 20

СВОЙСТВА

Широкий диапазон применения
Прочная смазывающая пленка
Механическая стабильность
Термическая стабильность
Не содержит вредных компонентов

- Благодаря усовершенствованной рецептуре **MULTIS COMPLEX EP 2** соответствует требованиям различных производителей. Применяется в различных областях, что позволяет рационализировать склад и упростить обслуживание.
- Выполняет требования большинства производителей мобильной технике.
- Образует прочную смазывающую пленку, выдерживает высокие температуры, влажную атмосферу и загрязнения и, следовательно, упрощает обслуживание и снижает затраты.
- Смешиваема с большинством стандартных мыльных смазок.
- **MULTIS COMPLEX EP 2** не содержит свинца или других тяжелых металлов, представляющих опасность для здоровья человека и окружающей среды

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загуститель		-	Литиевый комплекс
Класс NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Цвет	Визуально	-	Красный
Внешний вид	Визуально	-	Гладкий
Диапазон рабочих температур		°C	-20 до 160
Пенетрация при 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 мм	265-295
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания	DIN 51 350-4	daN	280-300
Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	класс	0-0
Температура каплепадения	IP 396/DIN ISO 2176	°C	>275
Ктнематическая вязкость базового масла при 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	мм²/с (cSt)	165

Приведены усредненные значения для информации

MULTIS COMPLEX EP 2